1. C (C-)

		-	C (%)	D				D			
				1 GH	3 GH	5 GH	10 GH	1 GH	3 GH	5 GH	10 GH
0.058	2.3	1 1078	57	4.15	4.13	4.13	4.12	0.016	0.015	0.014	0.014
0.076	3	1 1078	66	3.91	3.89	3.89	3.88	0.018	0.017	0.016	0.016
0.10	4	1 3313	58	4.13	4.11	4.10	4.09	0.017	0.016	0.015	0.015
0.13	5	1 2116	57	4.15	4.13	4.13	4.12	0.016	0.015	0.014	0.014
0.15	6	1 1506	46	4.45	4.43	4.43	4.42	0.013	0.012	0.012	0.012
0.18	7	1 7628	43	4.55	4.53	4.48	4.47	0.013	0.012	0.011	0.011
0.20	8	1 7628	48	4.35	4.33	4.33	4.32	0.013	0.012	0.012	0.012
0.25	10	2 2116	57	4.15	4.13	4.13	4.12	0.016	0.015	0.014	0.014
0.25	10	3 1080	69	4.07	4.05	4.05	4.04	0.018	0.017	0.017	0.017
0.30	12	2 1506	46	4.45	4.43	4.43	4.42	0.013	0.012	0.012	0.012
0.30	12	2 2116+1 1080	56	4.17	4.15	4.15	4.14	0.016	0.015	0.014	0.014
0.36	14	2 7628	43	4.55	4.53	4.48	4.47	0.013	0.012	0.011	0.011
0.38	15	2 7628	45	4.5	4.48	4.43	4.42	0.013	0.012	0.012	0.012
0.38	15	2 1506+1 1080	50	4.32	4.31	4.3	4.29	0.014	0.013	0.013	0.013
0.38	15	3 2116	57	4.15	4.13	4.13	4.12	0.016	0.015	0.014	0.014
0.40	15.7	2 7628	48	4.35	4.33	4.33	4.32	0.013	0.012	0.012	0.012
0.45	18	2 7628+1 1080	52	4.29	4.29	4.27	4.26	0.015	0.014	0.014	0.014
0.53	21	3 7628	43	4.55	4.53	4.48	4.47	0.013	0.012	0.011	0.011
0.60	23.6	3 7628	48	4.35	4.33	4.33	4.32	0.013	0.012	0.012	0.012

2116	54	0.117	4.60	4.29	4.28	4.26	4.25	0.015	0.014	0.014	0.014
	57	0.127	5.00	4.15	4.13	4.13	4.12	0.016	0.015	0.014	0.014
	60	0.134	5.30	4.11	4.09	4.09	4.08	0.017	0.016	0.015	0.015
	63	0.150	6.00	4.01	3.99	3.99	3.98	0.017	0.016	0.015	0.015
7628	43	0.180	7.10	4.55	4.53	4.48	4.47	0.013	0.012	0.011	0.011
	45	0.190	7.50	4.50	4.48	4.43	4.42	0.013	0.012	0.012	0.012
	48	0.200	8.00	4.35	4.33	4.33	4.32	0.013	0.012	0.012	0.012
	50	0.210	8.30	4.32	4.31	4.30	4.29	0.014	0.013	0.013	0.013

3.

1) D /D : I C -650 2.5.5.5
2) I C I≥600 , 2116(C≥54%)，7628(C≥45%) .
3) A . C ., . . A
C ., .
4) : J 2023